

Technisches Datenblatt

TM1707 Bianco Carrara 25



Technische Daten

Biegezugfestigkeit	8,1 MPa
Wasseraufnahme	2,7 M%
Schleifverschleiss	19,6 cm ³ /50cm ²
Druckfestigkeit	>= 60 MPa
Bruchlast	>= 3 KN
Rutschwiderstand	Standard R9
Brandverhalten	A1 _{fl} nicht Brennbar
Witterungs-Beständig	Klasse 2/B
Prüfbericht	AG2016019
Prüftag	15/04/2016

LEED®



Zertifiziert