


TERRAZZOMANUFAKTUR

Technisches Datenblatt

TM5713 Bianco Carrara 60



Technische Daten

Biegezugfestigkeit	9,3 MPa
Wasseraufnahme	2,46 M%
Schleifverschleiss	20,3 cm ³ /50cm ²
Druckfestigkeit	>= 60 MPa
Bruchlast	>= 3 KN
Rutschwiderstand	Standard R9
Brandverhalten	A1 _{fl} nicht Brennbar
Witterungs-Beständig	Klasse 2/B
Prüfbericht	AG2015058
Prüftag	24/10/2016

LEED[®]



Zertifiziert