

Technisches Datenblatt

TM4709 Limestone



Technische Daten

Biegezugfestigkeit	10,8 MPa
Wasseraufnahme	5,51 M%
Schleifverschleiss	20,2 cm ³ /50cm ²
Druckfestigkeit	>= 60 MPa
Bruchlast	>= 3 KN
Rutschwiderstand	Standard R9
Brandverhalten	A1 _{fl} nicht Brennbar
Witterungs-Beständig	Klasse 2/B
Prüfbericht	AG2015070
Prüftag	10/12/2015

LEED®



Zertifiziert