

Technisches Datenblatt

TM3710 Bianco Carrara Medio



Technische Daten

Biegezugfestigkeit	11,4 MPa
Wasseraufnahme	4,83 M%
Schleifverschleiss	19,6 cm ³ /50cm ²
Druckfestigkeit	>= 60 MPa
Bruchlast	>= 3 KN
Rutschwiderstand	Standard R9
Brandverhalten	A1 _{fl} nicht Brennbar
Witterungs-Beständig	Klasse 2/B
Prüfbericht	AG2014008
Prüftag	28/03/2014

LEED®



Zertifiziert