

Technisches Datenblatt

TM1711 Bianco Botticino 25



Technische Daten

Biegezugfestigkeit	9,9 MPa
Wasseraufnahme	2,66 M%
Schleifverschleiss	13,9 cm ³ /50cm ²
Druckfestigkeit	>= 60 MPa
Bruchlast	>= 3 KN
Rutschwiderstand	Standard R9
Brandverhalten	A1 _{fl} nicht Brennbar
Witterungs-Beständig	Klasse 2/B
Prüfbericht	AG2016066
Prüftag	29/08/2016

LEED[®]



Zertifiziert