

Technisches Datenblatt

TM5712 Bianco Alpi



Technische Daten

Biegezugfestigkeit	9,4 MPa
Wasseraufnahme	4,11 M%
Schleifverschleiss	19,8 cm ³ /50cm ²
Druckfestigkeit	>= 60 MPa
Bruchlast	>= 3 KN
Rutschwiderstand	Standard R9
Brandverhalten	A1 _n nicht Brennbar
Witterungs-Beständig	Klasse 2/B
Prüfbericht	AG2015058
Prüftag	17/11/2015

LEED[®]



Zertifiziert